



Cechy produktu:		Podłoga winylowa Friends dryback		
Wymiary		1219,2 x 177,8 x 2 mm	1219,2 x 228,6 x 2 mm	914,4 x 457 x 2 mm
Warstwa użytkowa		0,3 mm		
Fuga		V-fuga 4-stronna		
Poziom połysku		mat		
Sposób pakowania	paczka:	15 sztuk w paczce (ok. 3,252 m ²)	15 sztuk w paczce (ok. 4,18 m ²)	10 sztuk w paczce (ok. 4,181 m ²)
	paleta:	80 paczek na palecie (ok. 260,16 m ²)	56 paczek na palecie (ok. 234,12 m ²)	56 paczek na palecie (ok. 234,136 m ²)
Waga	paczka:	13,07 kg	16,69 kg	16,69 kg
	paleta:	1070 kg	960 kg	955 kg

Tolerancja: wymogi zgodnie z Normą DIN EN ISO 10582

Plaskość, f [%] [wkłęste/wypukłe]	≤ 0,50/ ≤ 1,0 (dt.) [≤ 0,15/ ≤ 0,20] (sz.)	Szczeliny, o [mm]	≤ 0,15 (średnio) ≤ 0,20 (pojedyncze)
Różnica wysokości, h [mm]	≤ 0,10 (średnio) ≤ 0,15 (pojedyncze)	Grubość, t [mm]	≤ + 0,13 mm - 0,10 mm
Prostokątność, q [mm]	≤ 0,25	Długość, l	≤ 0,15 %, max. 0,5 mm
Prostoliniowość, s [mm/m]	≤ 0,35	Szerokość, w	≤ 0,10 %, max. 0,5 mm
Zmiana wymiaru spowodowana temperaturą [%]	≤ 0,15 %	Minimalna zawartość środka wiążącego w warstwie ściernalnej	Typ I (80 %)

Konstrukcja:

1. Wysokiej jakości warstwa wierzchnia PU
2. Bezbarna warstwa ze strukturą
3. Warstwa dekoracyjna
4. Podwójna winylowa warstwa nośna



Gwarancja (zgodnie z odrębnymi warunkami gwarancji)	użyteczność domowa 15 lat użyteczność komercyjna 5 lat	komentarz	
---	---	-----------	--



Klasyfikacja DIN EN ISO 10582

		Norma	Wynik
	Klasa użyteczności intensywna/wysoka użyteczność domowa	EN ISO 10874	23
	Klasa użyteczności umiarkowana użyteczność komercyjna	EN ISO 10874	31
	Reakcja na ogień	DIN EN 13501-1	B (fl) s1
	Emisja formaldehydu	EN 717-1:2005	spełnił wymagania
	Odporność na światło	ISO 105-B02	m > 6 Stopień
	Dynamiczny współczynnik tarcia	EN 13893	DS
	Antypoślizgowość	DIN 51130	R10
	Elektrostatyka	EN 1815	≤ 2 kV (antystatyczna)
	Odształcenia resztkowe	EN ISO 24343-1	< 0,1 mm
	Odporność na kółka od krzeseł	EN ISO 4918	Nie powoduje zmian, jeżeli zastosuje się miękkie kółka (typu W)
	Oporność termiczna	EN 12664	0,027 m ² k/W
	Ogrzewanie podłogowe wodne	EN 1264-2	odpowiednia ≤ 27°C
	Pochłanianie dźwięku	EN ISO 10140-3	ok. 3 dB
	Odporność na zabrudzenia	EN ISO 26987	Spełnił wymagania*
	Odporność na mikro-ścieranie	EN 16094	Metoda B ≤ MSR-B1

Zmieniono przez:	ter Hürne	Data:	Dez 21	Aktualizacja:	
------------------	-----------	-------	--------	---------------	--

*Odporny na krótkotrwałe działanie olejów, kwasów, smarów i zasad. Substancje barwiące mogą powodować trwałe, nieusuwalne przebarwienia.