

Produkteigenschaften		Parkett		
		Landhausdielen	Schiffsboden / Landhausdielen	Schlossdielen
Format		*2190x162x14	*2390x200x14	*2390x250x14
Fuge		V-Fase umlaufend		
Nutzschicht		ca. 3,5 mm	ca. 3,5 mm	ca. 3,5 mm
Profilierung		CLICKitEASY		
Verpackung	Paket:	7 Stück je Paket (2,483 m ²)	7 Stück je Paket (3,346 m ²)	5 Stück je Paket (2,987 m ²)
	Palette:	40 Pakete je Palette (99,32 m ²)	28 Pakete je Palette (93,69 m ²)	30 Pakete je Palette (89,64 m ²)
Gewicht	Paket:	ca. 24,62 kg	ca. 24,62 kg	ca. 21,98 kg
	Palette:	ca. 667,4 kg	ca. 699,68 kg	ca. 674,4 kg

*jedes Paket kann bis zu einer Lage mit halbierten Dielen enthalten (bei Landhausdielen)

Toleranzen: Anforderung EN 13489			
Zulässige Breitenabweichung	± 0,2 mm	Querkrümmung (über das Element)	≤ 0,2 %
Zulässige Abweichung der Rechtwinkeligkeit	≤ 0,2 %	Überzahn (zwischen den Elementen)	≤ 0,2 mm
Längskrümmung (entlang des Elementes)	≤ 0,1 %	Holzfeuchte zum Zeitpunkt der Erstausslieferung	5-9%

Produktaufbau:

Nutzschicht	Laubholz	Laubholz
Mittellage	Nadelholzstäbchen*	Nadelholzstäbchen*
Gegenzug	Nadelholz furnier	Nadelholz furnier

*Kopfseitig mit HDF für Aufnahme der Profilierung

MADE IN GERMANY SINCE 1959

Garantie (gemäß unserer separaten Garantiebestimmungen)	Wohnbereich 30 Jahre	Hinweise
---	----------------------	----------



*1 außer für kerngeräucherte Produkte

*2 außer für Schlossdielen

Klassifizierung	Prüfnorm	Bewertung
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12664:2001-01	0,13 (m ² K)/W
Wärmeleitfähigkeit		≥ 0,11 W/(m*K)
Biologische Dauerhaftigkeit		Klasse 1
PCP- Gehalt		PCP ≤ 5x10 ⁻⁶
Formaldehydemission	EN 717-2	E1
Brandverhalten	DIN EN 13501-1	Dfl-s1
Stuhlrollenbeanspruchung	DIN EN 13329	Keine Veränderung beim Einsatz von Softrollen
Sortiervorgaben	EN 13489	Anforderungen werden durch Werksortierung erfüllt
Verlegeart	EN 13489	Schwimmend verlegt oder vollflächig verklebt. Zur Verklebung empfehlen wir emissionsarme Spachtel und Klebprodukte (z.B. nach RAL-UZ 113)
Fußbodenheizung		Für den Einsatz auf warmwassergeführte Fußbodenheizungen. Die Oberflächentemperatur darf 29 °C nicht überschreiten. Ebenso geeignet sind elektrische Flächenheizungen mit sanfter Aufheiztechnik und Temperaturregelbarkeit.
Renovierung		Mindestens 1 x abschleifbar bei normalem Verschleiß
Entsorgung		Private Entsorgung mit normalem Hausmüll / Sperrmüll möglich

Oberflächeneigenschaften	geschliffen	gebürstet		gehobelt
	Lackiert / EVO			Geölt / Olio
Rutschhemmung DIN EN/TS 15676:2008-02	57 USRV	68 USRV	102 USRV	64 USRV
Rutschhemmung DIN 51130:2014-02	R9	R10	R11	R9
Fleckenunempfindlichkeit	1B			1C
Kratzbeanspruchung	≥ 18 N			n.n.
Änderung durch: ter Hürne Datum: Mrz. 25 Aktualisierung: www.terhuerne.com				

*Änderung sind Vorbehalten