


Cechy produktu		Podłoga laminowana Iko Premium				
Linia produktów		Classic Edition	Classic Edition	Trend Edition	Grand Edition	Herringbone Edition
Wymiar		1288 x 195 x 8	1285 x 192 x 8	1285 x 280 x 8	2003 x 245 x 10	630 x 126 x 10
Fuga		4-strona V-faza				
Zamek		SmartConnect Pro Aqua 1	SmartConnect Pro Aqua 2	SmartConnect Pro Aqua 2	SmartConnect Pro Aqua 1	SmartConnect HB
Sposób pakowania	paczka:	9 sztuk w paczce (ca. 2,26 m ²)	9 sztuk w paczce (ca. 2,255 m ²)	7 sztuk w paczce (ca. 2,518 m ²)	5 sztuk w paczce (ca. 2,454 m ²)	9 sztuk w paczce (ca. 0,714 m ²)
	paleta:	52 paczek na palecie (ca. 117,52 m ²)	44 paczek na palecie (ca. 99,227 m ²)	48 paczek na palecie (ca. 120,892 m ²)	30 paczek na palecie (ca. 73,62 m ²)	96 paczek na palecie (ca. 68,544 m ²)
Waga	paczka:	ca. 15 kg	ca. 15 kg	ca. 17,1 kg	ca. 20,5 kg	ca. 6,7 kg
	paleta:	ca. 820 kg	ca. 691 kg	ca. 850 kg	ca. 645 kg	ca. 654 kg

Tolerancja: wymogi zgodnie z Normą EN 13329

Płaskość, f [%]	wklęsły ≤ 0,50 / wypukły ≤ 1,00 (Długość) wklęsły ≤ 0,15 / wypukły ≤ 0,20 (Szerokość)	Szczelina, o [mm]	≤ 0,15 (średnio) ≤ 0,20 (pojedyncze)
Różnica wysokości, h [mm]	≤ 0,10 (średnio) ≤ 0,15 (pojedyncze)	Grubość, t [mm]	≤ 0,50 (średnio) ≤ 0,50 (pojedyncze)
Prostokątność, q [mm]	≤ 0,20	Długość, l [mm]	max. ± 0,5
Prostoliniowość, s [mm/m]	≤ 0,30	Szerokość, w [mm]	≤ 0,10 (średnio) ≤ 0,20 (pojedyncze)
Przesunięcie wzoru, w [mm]	± 2,0		

Konstrukcja:



- 1) Górna warstwa - Uszczelnienie powierzchni wykonane z korundu szlachetnego pokrytego żywicą
- 2) Warstwa dekoracyjna - Naturalna warstwa wydruku wykonany z celulozy impregnowanej żywicą
- 3) Płyta bazowa - Zabezpieczona przed pęceniem płyta nośna z włókna drzewnego o wysokiej gęstości
- 4) Nośnik wzoru - Warstwa stabilizująca z pulpy drzewnej

Gwarancja (zgodnie z odrębnymi warunkami gwarancji)	użyteczność domowa 25 Lat użyteczność komercyjna 5 Lat	Uwagi	Classic, Trend und Grand Edition: Należy użyć podkładu o wytrzymałości na ściskanie co najmniej 60 kPa (CS) i 20 kPa (CC). Herringbone Edition: Należy użyć podkładu o wytrzymałości na ściskanie co najmniej 150 kPa (CS) i 20 kPa (CC).
--	---	-------	--



*floor score nie ma zastosowania do wymiarów 1285 x 192 x 8 mm i 1285 x 280 x 8 mm

Klasyfikacja

		Norma	Wynik
	Klasa użyteczności 23 intensywna użyteczność komercyjna	EN 13329	23
	Klasa użyteczności 32 intensywna użyteczność komercyjna	EN 13329	32 ważne dla Herringbone Edition, Classic Edition und Trend Edition
	Klasa użyteczności 33 intensywna użyteczność komercyjna	EN 13329	33 dotyczy tylko Grand Edition
	Odporność na ścieranie	EN 13329	IP ≥ 4000 cykle (AC4) ważne dla Classic Edition IP ≥ 6000 cykle (AC5) ważne dla Trend Edition, Herringbone Edition i Grand Edition
	Reakcja na ogień	EN 13501-1	C(fl) s1 trudnopalny
	Emisja formaldehydu	EN 16516	E1
	Odporność na światło	EN 13329	Niebieska skala wełny ≥ 6 Skala szara ≥ 4
	Dynamiczny współczynnik tarcia	EN 13893	spełnia wymagania dla klasy DS zgodnie z DIN EN 14041 (my ≥ 0,3)
	Elektrostatyka	EN 1815	≤ 2 kV (antystatyczna) dla wymiarów 1285 x 192 x 8 mm i 1285 x 280 x 8 mm
	Odkształcenia resztkowe	EN 13329	≤ 0,05 mm
	Odporność na kółka od krzesel	EN 13329	Nie powoduje zmian, jeżeli stosuje się miękkie kółka (Typ W) zgodnie z określeniem w EN 425:2002
	Odporność na wodę	ISO 4760	Grad 1 (Bez zmian) dotyczy tylko Herringbone Edition)
	Oporność termiczna	EN 12667	R ≤ 0,06 (m ² K)/W dla wymiarów 1285 x 192 x 8 mm i 1285 x 280 x 8 mm 0,091 (m ² K)/W ± 15% dla wymiarów 2003 x 245 x 10 mm 0,073 (m ² K)/W ± 15% dla wymiarów 1288 x 195 x 8 mm i 630 x 126 x 10 mm
	Ogrzewanie podłogowe - ciepła woda i elektryczne	EN 1264-2	Do stosowania na ogrzewaczach podłogowych wodnych. Temperatura powierzchni nie może przekraczać 27 °C. Dopuszczalne jest także elektryczne ogrzewanie powierzchniowe z technologią umiarkowanego nagrzewania i regulatorem temperatury.
	Odporność na zapłamania	EN 13329	Grupa 1 + 2 = Stopień 5 Grupa 3 = Stopień 4
	Obciążenie udarowe	EN 13329	Herringbone Edition: Mała kulka ≥ 70 mm · Duża kulka ≥ 1000 mm Classic, Grand, Trend Edition: Mała kulka ≥ 35 mm · Duża kulka ≥ 750 mm

Zmieniono przez:	ter Hürne	Data:	Aug. 25	Aktualizacja:	www.terhuerne.de
------------------	-----------	-------	---------	---------------	------------------