


Produkteigenschaften		Design Vinylboden Perform							
Format		743 x 145 x 6 mm	665,4 x 145 x 6 mm	1212,9 x 603,3 x 6 mm	1224 x 612 x 6 mm	1830 x 229 x 6 mm	1212,9 x 222,3 x 6 mm	1517,7 x 235,0 x 6 mm	1814,8 x 235,0 x 6,3 mm
Nutzschicht		0,55 mm							
Fuge		umlaufende Mikrofuge							
Profilierung		LockitEasy							
Glanzgrad		matt / supermatt							
Verpackung	Paket:	10 Stück je Paket (ca. 1,077 m ²)	12 Stück je Paket (ca. 1,158 m ²)	2 Stück je Paket (ca. 1,463 m ²)	3 Stück je Paket (ca. 2,25 m ²)	5 Stück je Paket (ca. 2,095 m ²)	6 Stück je Paket (ca. 1,618 m ²)	6 Stück je Paket (ca. 2,140 m ²)	4 Stück je Paket (ca. 1,706 m ²)
	Palette:	56 Pakete je Palette (ca. 60,312 m ²)	84 Pakete je Palette (ca. 97,29 m ²)	29 Pakete je Palette (ca. 42,44 m ²)	22 Pakete je Palette (ca. 49,5 m ²)	44 Pakete je Palette (ca. 92,195 m ²)	48 Pakete je Palette (ca. 77,63 m ²)	48 Pakete je Palette (ca. 102,7 m ²)	64 Pakete je Palette (ca. 109,17 m ²)
Gewicht	Paket:	10,79 kg	11,58 kg	15,12 kg	22,92 kg	21,58 kg	16,00 kg	21,03 kg	16,85 kg
	Palette:	629 kg	1055 kg	457 kg	504 kg	950 kg	793 kg	1045 kg	1128 kg

Toleranzen: Anforderung DIN EN 16511									
Ebenheit, f [%] [concave/convex]	[≤ 0,50/ ≤ 1,0] (Länge) [≤ 0,15/ ≤ 0,20] (Breite)		Fugenöffnungen, o [mm]		≤ 0,15 (Mittelwert) ≤ 0,20 (Einzelwert)				
Höhendifferenz, h [mm]	≤ 0,10 (Mittelwert) ≤ 0,15 (Einzelwert)		Dicke, t [mm]		≤ 0,50				
Rechtwinkligkeit, q [mm]	≤ 0,20		Länge, l [mm]		l ≤ 1500mm ≤ 0,5; l > 1500mm ≤ 0,3				
Geradheit, s [mm/m]	≤ 0,30		Breite, w [mm]		≤ 0,10, wmax -wmin ≤ 0,20mm				
Maßänderungen aufgrund von Temperaturänderungen [%]	≤ 0,25		Mindestgehalt des Bindemittels in der Nutzschicht		Typ I (80 %)				



- 1 Transparente PU-Vergütungsschicht
- 2 Transparente Nutzschicht mit eingepresster Struktur
- 3 Bedruckte Dekorschicht
- 4 Vinyl-Trägerschicht
- 5 Rigid-Trägerplatte
- 6 Vinyl-Gegenzug
- 7 Kork-Trittschalldämmung

Garantie (gemäß unserer separaten Garantiebestimmungen)	Wohnbereich 20 Jahre Objektbereich 10 Jahre	Hinweise	
--	--	----------	--



Klassifizierung DIN 16511			
	Nutzenklasse	Prüfnorm	Bewertung
	Stark beanspruchter privater Wohnbereich	EN ISO 10874	23
	Stark beanspruchter gewerblicher Bereich	EN ISO 10874	34
	Brandverhalten	DIN EN 13501-1	B (fl) s1 schwer entflammbar
	Formaldehydmission	EN 717-1:2005	erfüllt Anforderungen
	Gleitwiderstand	EN 13893	DS
	Rutschhemmung	DIN 51130	R 10
	Elektrostatisches Verhalten	EN 1815	≤ 2 kV (antistatisch)
	Beständigkeit gegen Abrieb	ISO 24338	≥ 7.000 Zyklen
	Stoßfestigkeit	EN 13329 (Anhang F)	≥ 1800mm
	Resteindruck	EN ISO 24343-1	< 0,1 mm
	Möbelfußtest	ISO 16581	keine sichtbaren Schäden
	Beanspruchung durch Stuhlrollen	ISO 4918	Keine sichtbaren Veränderungen beim Einsatz von Softrollen (Typ W)
	Wärmedurchlasswiderstand	EN 12664	0,049 m ² k/W
	Warmwasser - Fußbodenheizung	EN 1264-2	geeignet ≤ 27°C
	(Tritt-) Schalldämmung	EN ISO 10140	18 dB
	Fleckenunempfindlichkeit	EN 438-2	Gruppe 1 + 2: Grad 5 Gruppe 3: Grad 4
	Lichtechtheit	ISO 105-B02	≥ 6
	Chemikalien test	EN ISO 26987	Bestanden*
	Mikrokratzbeständigkeit	EN 16094	Verfahren A ≤ MSR-A2 Verfahren B ≤ MSR-B2

Änderung durch:	ter Hürne	Datum:	Sep. 24	Aktualisierung:	https://www.terhuerne.com
-----------------	-----------	--------	---------	-----------------	---

Änderungen vorbehalten


*kurzzeitig beständig gegen handelsübliche und gebräuchliche Öle, Säuren, Fette und Laugen. Färbende Substanzen können dauerhafte, nicht entfernbare Verfärbungen verursachen.

Product features			Design Vinylflooring Perform							
Dimensions			743 x 145 x 6 mm	665,4 x 145 x 6 mm	1212,9 x 603,3 x 6 mm	1224 x 612 x 6 mm	1830 x 229 x 6 mm	1212,9 x222,3 x 6 mm	1517,7 x 235,0 x 6 mm	1814,8 x 235,0 x 6,3 mm
Wear layer			0,55 mm							
bevel			4-sided micro bevel							
Profile			LockitEasy							
Gloss level			mat / extra rmat							
Packaging	pack:		10 pieces per pack (ca. 1,077 m²)	12 pieces per pack (ca. 1,158 m²)	2 pieces per pack (ca. 1,463 m²)	3 pieces per pack (ca. 2,25 m²)	5 pieces per pack (ca. 2,095 m²)	6 pieces per pack (ca. 1,618 m²)	6 pieces per pack (ca. 2,140 m²)	4 pieces per pack (ca. 1,706 m²)
	pallet:		56 packs per pallet (ca. 60,312 m²)	84 packs per pallet (ca. 97,29 m²)	29 packs per pallet (ca. 42,44 m²)	22 packs per pallet (ca. 49,5 m²)	44 packs per pallet (ca. 92,195 m²)	48 packs per pallet (ca. 77,63 m²)	48 packs per pallet (ca. 102,7 m²)	64 packs per pallet (ca. 109,17 m²)
Weight	pack:		10,79 kg	11,58 kg	15,12 kg	22,92 kg	21,58 kg	16,00 kg	21,03 kg	16,85 kg
	pallet:		629 kg	1055 kg	457 kg	504 kg	950 kg	793 kg	1045 kg	1128 kg

Tolerances according to standard: DIN EN 16511

Flatness, f [%]	[≤ 0,50/ ≤ 1,0] (length) [≤ 0,15/ ≤ 0,20] (width)		Gap opening, o [mm]	≤ 0,15 (average) ≤ 0,20 (single value)	
Height difference, h [mm]	≤ 0,10 (average) ≤ 0,15 (single value)		Thickness, t [mm]	≤ 0,50	
Squareness, q [mm]	≤ 0,20		Length, l [mm]	l ≤ 1500mm ≤ 0,5; l > 1500mm ≤ 0,3	
Straightness, s [mm/m]	≤ 0,30		Width, w [mm]	≤ 0,10, wmax - wmin ≤ 0,20mm	
Dimensional change due to air humidity fluctuation	≤ 0,25		Minimum content of bonding agent in wear layer	Type I (80 %)	

Product construction:



- 1 Transparent, hard-wearing PU-coating
- 2 Transparent wear layer with embossed structure
- 3 Printed decor layer
- 4 LVT middle layer
- 5 Rigid baseboard
- 6 LVT stabilizing layer
- 7 Cork impact sound insulation

Warranty (according to our separate terms of warranty)	domestic usage 20 years commercial usage 10 years	Notes	
---	--	-------	--



Product properties DIN 16511

	Usage class	Test standard	Evaluation
	Heavy use in private living room	EN ISO 10874	23
	Moderate use in commercial sector	EN ISO 10874	34
	Reaction to fire	DIN EN 13501-1	B (fl) s1 flame retardant
	Formaldehyde emission	EN 717-1:2005	fulfils requirements
	Slide resistance	EN 13893	DS
	Slip resistance	DIN 51130	R 10
	Electrostatics	EN 1815	≤ 2 kV (antistatic)
	Wear resistance	ISO 24338	≥ 7.000 cycles
	Impact load	EN 13329 (Attachement F)	≥ 1800mm
	Residual indentation	EN ISO 24343-1	< 0,1 mm
	Effect of a furniture leg	ISO 16581	no visual damage
	Resistance to chair castors	ISO 4918	No visual impact if soft chair castors are used (type W)
	Thermal resistance	EN 12664	0,049 m² k/W
	Warm water underfloor heating	EN 1264-2	suitable ≤ 27°C
	Sound absorption	EN ISO 10140	18 dB
	Stain resistance	EN 438-2	Group 1 + 2: degree 5 Group 3: degree 4
	Light fastness	ISO 105-B02	≥ 6
	Chemicals test	EN ISO 26987	passed*
	Micro Scratch Resistance	EN 16094	Methode A ≤ MSR-A2 Methode B ≤ MSR-B2

Change by:	ter Hürne	Date:	Sep. 24	Update:	https://www.terhuerne.com
------------	-----------	-------	---------	---------	---

Subject to modification

*Resistant to brief exposure to customary and common oils, acids, greases and alkalines. Staining substances may cause permanent, non-removable discoloration.