


Produkteigenschaften		Avatara PERFORM		
Format		1290 x 246 x 6 mm	1800 x 246 x 6 mm	776 x 387 x 6 mm
Fuge		umlaufende V-Fuge		
Profilierung		LockitEasy		
Glanzgrad		supermatt		
Verpackung	Paket:	7 Stück je Paket (ca. 2,221 m²)	6 Stück je Paket (ca. 2,657 m²)	8 Stück je Paket (ca. 2,402 m²)
	Palette:	45 Pakete je Palette (ca. 99,96 m²)	42 Pakete je Palette (ca. 111,586 m²)	45 Pakete je Palette (ca. 108,112 m²)
Gewicht	Paket:	16,03 kg	19,11 kg	17,31 kg
	Palette:	742 kg	823 kg	799 kg

Toleranzen: Anforderung DIN EN 16511

Ebenheit, f [%] [concave/convex]	Breite: ≤ 0,15 / ≤ 0,20 Länge: ≤ 0,50 / ≤ 1,0	Fugenöffnungen, o [mm]	≤ 0,15 (Mittelwert) max. ≤ 0,20 (Einzelwert)
Höhendifferenz, h [mm]	≤ 0,10 (Mittelwert) max. ≤ 0,15 (Einzelwert)	Dicke, t [mm]	+/- 0,50
Rechtwinkligkeit, q [mm]	max. ≤ 0,20	Länge, l [mm]	+/- 0,50
Geradheit, s [mm/m]	max. ≤ 0,30	Breite, w [mm]	+/- 0,10
Maßänderungen aufgrund von Temperaturänderungen [%]	≤ 0,25		

Produktaufbau:



- 1a) Supermatte Soft-Touch Oberflächenstruktur
- 1b) Elastische Funktionsschicht
- 2) Digitaler Druck in HD-Qualität
- 3) Micronivellierung mit Grundierung
- 4) Talcusan Trägerplatte
- 5) SoftSense Trischalldämmung

Garantie (gemäß unserer separaten Garantiebestimmungen)	Wohnbereich 20 Jahre Objektbereich 10 Jahre	Hinweise	

Klassifizierung			
	Nutzenklasse	Prüfnorm	Bewertung
	Nutzenklasse Stark beanspruchter privater Wohnbereich	EN 16511	23
	Nutzenklasse Normal beanspruchter gewerblicher Bereich	EN 16511	33
	Brandklasse	EN 13501-1	Bfl - s1
	Gleitwiderstand	EN 13893	DS
	Rutschhemmung	DIN EN 16165	R10
	elektrostatisches Verhalten	EN 1815	nicht antistatisch
	Formalehygehalt	EN 16516	E1
	Wärmedurchlasswiderstand	EN 12667	R ≤ 0,037 (m²K)/W
	Fußbodenheizung - Warmwasser und elektrisch	EN 1264-2	Für den Einsatz auf warmwassergeführte Fußbodenheizungen. Die Oberflächentemperatur darf 27 °C nicht überschreiten. Ebenso geeignet sind elektrische Flächenheizungen mit sanfter Aufheiztechnik und Temperaturregeleinheit.
	Trittschalldämmung	EN ISO 10140-3	ΔLw 16 dB
	Fleckenunempfindlichkeit	EN 438-2	Gruppe 1 +2 = Grad 5 Gruppe 3 = Grad 4
	Dickenquellung	ISO 24336	keine Quellung
	Verschieben eines Möbelfußes	EN 424	keine sichtbaren Beschädigungen bei Typ 0
	Beanspruchung durch Stuhlrollen	EN 425	keine sichtbaren Beschädigungen bei Typ W (25.000 Zyklen)
	Stoßfestigkeit	EN 16511	≥ 1600 mm
	Abriebbeanspruchung	EN 15468 Verfahren B	≥ 5000 U
	Resteindruck nach konst. Belastung	EN ISO 24343-1	max. ≤ 0,20 mm
	Verbindungsfestigkeit	ISO 24334	längs ≥ 1,0 kN/m quer ≥ 1,5 kN/m
	Chemikaliertest	EN ISO 26987	bestanden*
	Mikrokratzbeständigkeit	EN 16094	≤ MSR - A2
	PCP-Gehalt	CEN/TR 14823	PCP ≤ 5 ppm

*kurzzeitig beständig gegen handelsübliche und gebräuchliche Öle, Säuren, Fette und Laugen. Färbende Substanzen können dauerhafte, nicht entfernbare Verfärbungen verursachen.

Änderung durch:	ter Hürne	Datum:	Jul. 23	Aktualisierung:	http://www.terhuerne.com
-----------------	-----------	--------	---------	-----------------	---

Entsorgung: Privat: mit normalem Hausmüll / Sperrmüll möglich / Gewerblich: Abfallschlüssel Nr. AVV 17 02 03